



## ООО «Старатели»

Территория промзона Тураево, 13, г. Лыткарино, Московская область, 140080, РФ  
Тел./факс: +7 (495) 555-20-00, e-mail: mail@starateli.com

[www.starateli.ru](http://www.starateli.ru)

Консультант технической поддержки

+7 (916) 205-41-26



# Наливной пол «Практичный» самонивелирующийся

Смесь сухая напольная для внутренних работ мелкозернистая, на основе гипсового вяжущего и цемента, для выравнивающих слоев (прослоек) самовыравнивающаяся быстротвердеющая ручного и механизированного нанесения,  $R_{к5}$ ,  $V_{тб}2,4$ ,  $V10$ , ГОСТ 31358. ТУ 5745-028-11779802-2009



Наиболее доступный среди быстротвердеющих наливных полов марки «Старатели». Применяется для базового и финишного выравнивания оснований (бетонных, цементно-песчаных, гипсовых, ангидридных) под последующую укладку напольных покрытий. Подходит для устройства стяжек на разделительном слое. Используется в помещениях с нормальной влажностью.

### Преимущества

- Низкая стоимость
- Удобная фасовка
- Гладкая ровная поверхность
- Хорошая растекаемость
- Быстрый набор прочности
- Ходжение через 5–6 часов
- Низкий расход
- Высокая прочность
- Трещиностойкость

- гипсовые и ангидридные основания

### Способ нанесения

- ручной
- механизированный

### Последующее покрытие

- плитка, керамогранит, камень
- ламинат, паркет, пробковое покрытие
- тонкослойные покрытия (линолеум, ков-ролин)

### Сфера работ

- внутренние работы (нормальная влажность)
- устройство «теплых полов»
- устройство стяжки на разделительном слое

### Состав

Комплексное минеральное вяжущее на основе гипса и цемента, фракционированный песок и высококачественные модифицирующие добавки.

### Тип основания

- бетон, цементная стяжка

### Упаковка и хранение

- Многослойный бумажный мешок 20 кг

Гарантийный срок хранения в сухих условиях на поддонах в оригинальной неповрежденной упаковке – 6 месяцев с даты изготовления.

### Технические характеристики

Цвет	светло-серый
Вяжущее	комплексное минеральное вяжущее
Рекомендуемая толщина слоя	5–70 мм
Расход смеси при слое 10 мм	14–15 кг/м <sup>2</sup>
Пропорции замеса	0,24–0,30 л/кг
Прочность сцепления с бетонным основанием, не менее	0,6 МПа
Прочность на сжатие через 28 суток, не менее	12 МПа
Прочность на растяжение при изгибе, не менее	3 МПа
Жизнеспособность готового раствора, не менее	40 минут
Возможность хождения по поверхности через	5–6 часов
Марка по подвижности	$R_{к5}$
Укладка напольных покрытий	после полного высыхания основания*
Температура воздуха, основания, материалов при работе	от +5 до +30°C



СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

\* Остаточная влажность должна составлять не более 2%. Также следует учитывать инструкцию производителя напольного покрытия и сравнивать влажность основания с допустимой величиной. Время высыхания зависит от толщины слоя, температуры, влажности воздуха в помещении и скорости его движения.

# Техническое описание

## Наливной пол «Практичный» самонивелирующийся

### Назначение

Наиболее доступный среди быстротвердеющих наливных полов марки «Старатели». Предназначен для базового и финишного выравнивания оснований (бетонных, цементно-песчаных, гипсовых, ангидридных) под последующую укладку напольных покрытий (плитка, ламинат, паркет, линолеум, ковролин и т.д.). Подходит для системы «теплый пол» и устройства стяжек на разделительном слое. Используется в помещениях с нормальной влажностью во всех типах зданий и сооружений А-В (жилые дома, детские учреждения, организации здравоохранения, санатории, спортивные сооружения, промышленные предприятия, административные здания и т.д.). Применяется для ручного и механизированного нанесения.

### Подготовка основания

Для заливки пола пригодны сухие основания (остаточная влажность не более 2%) с поверхностной прочностью не менее 10 МПа. Поверхность следует очистить от пыли, грязи, масляных пятен и других веществ, ослабляющих адгезию. Швы, стыки и трещины заделать густым цементно-песчаным раствором. Далее необходимо обработать основание

грунтовкой «Универсальная», «Глубокого проникновения» или «Профи» марки «Старатели». После нанесения дать грунтовке высохнуть в течение 1 часа. Сильновпитывающие поверхности грунтуют не менее двух раз. Для компенсации теплового расширения рекомендуется закрепить демпферную ленту по периметру помещения, вокруг колонн и прочих выступающих элементов. На подготовленное основание также требуется установить маяки, зафиксированные на нужной отметке. Правильность установки маяков проверяется уровнем или нивелиром.

### Приготовление раствора

**Механизированным способом.** Необходимо подготовить к работе растворосмесительный насос согласно инструкции по эксплуатации. Подключить воду и электропитание, установить расход поступающей в насос воды в соответствии с требуемой подвижностью растворной смеси.

**Ручным способом.** Содержимое упаковки высыпать в емкость с чистой водой из расчета 0,24–0,30 л воды на 1 кг сухой смеси и тщательно перемешать до однородной массы механизированным (профессиональный миксер или электродрель с насадкой) либо ручным

способом. Водопотребление смеси зависит от площадки производства, поэтому подбор воды рекомендуется начинать со средних значений указанного диапазона. Растворную смесь выдержать в течение 3–5 минут, а затем повторно перемешать. Приготовленную растворную смесь рекомендуется использовать в течение 40 минут с момента затворения водой. **Внимание: передозировка воды может привести к расслоению смеси и снижению прочности. Не допускается добавлять в раствор другие компоненты.**

### Заливка пола

Работы следует начинать с наиболее удаленной от выхода стены. С помощью растворосмесительного насоса или вручную равномерно разлить раствор по поверхности и при необходимости разровнять Т-образной рейкой. При устройстве пола на разделительном слое, а также на слабых основаниях, толщина заливки смеси должна быть не менее 30 мм. Полученную поверхность следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей, сквозняков и перепадов температур. Ходить по полу можно через 5-6 часов.

**В случае применения грунтовок других производителей компания «Старатели» не гарантирует качество и долговечность полученной поверхности.**

Продукция соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)». Товар не подлежит обязательной сертификации.

**Внимание! Для достижения гарантированного качества покрытия следует строго придерживаться инструкции по применению и технологической карты производителя, выдерживая указанные пропорции замеса, время и порядок операций. Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при проведении работ.**

Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях. При работе использовать средства индивидуальной защиты (х/б спецодежду, перчатки резиновые или хлопчатобумажные, защитные пасты или мази для рук, противопылевой респиратор, защитные очки). Хранить в недоступном для детей месте.